



Especificaciones GARANTIZADAS: papeles para caras:

ARLANTEST

Norma	UNE-EN-ISO 536 g/m ² ± 3 % GRAMAJE	UNE-EN-ISO 287 % ± 1,5 HUMEDAD	UNE-EN-ISO 2758 Kpa -10 % ESTALLIDO	ISO-9895 KN/m -10 % S.C.T.-T
A-90	90	7,5	205	1,21
A-95	95	7,5	211	1,27
A-100	100	7,5	228	1,40
A-105	105	7,5	248	1,50
A-110	110	7,5	257	1,56
A-115	115	7,5	267	1,68
A-120	120	7,5	277	1,79
A-125	125	7,5	292	1,88
A-130	130	7,5	306	1,96
A-135	135	7,5	323	2,04
A-140	140	7,5	330	2,11
A-145	145	7,5	337	2,18
A-150	150	7,5	344	2,26
A-155	155	7,5	351	2,33
A-160	160	7,5	358	2,41
A-165	165	7,5	369	2,48
A-170	170	7,5	378	2,55
A-175	175	7,5	390	2,60

COBB-60	g/m ²	Máximo	50
UNE-EN-ISO 535			